


US 220/85° V16	
V	mm 16
altezza height	mm 80
angolo degree	85°
raggio radius	mm X,X
stelo stem	mm XX
acciaio steel	C45T HRC 52+58
temprato induzione - induction hardened	
carico load MAX	450 kN/mt
lunghezze lengths	peso weight
mm 835	kg 16,4
mm 415	kg 8,2
mm 805 fraz	kg 15,8
10+15+20+40+50+100+100+200+370	

US 420/85° V16	
V	mm 16
altezza height	mm 120
angolo degree	85°
raggio radius	mm X,X
stelo stem	mm XX
acciaio steel	C45T HRC 52+58
temprato induzione - induction hardened	
carico load MAX	450 kN/mt
lunghezze lengths	peso weight
mm 835	kg 23,1
mm 415	kg 11,6
mm 805 fraz	kg 22,3
10+15+20+40+50+100+100+200+370	



PIEGATURA IN ARIA - AIR BENDING			
V		mm 16	
S	spessore - thickness mm	2,0	2,5
F	kN/mt	R 200 N/mm <sup>2</sup>	80
		R 450 N/mm <sup>2</sup>	170
		R 700 N/mm <sup>2</sup>	290
Ri	raggio int. - int.radius	2,7	
B	90° B min mm	11,4	

